



Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ»

ОГРН 1146679000500 ИНН6679043887
620142 г.Екатеринбург, ул.Чапаева, д.14/5, оф.14
Тел/факс (343) 351-00-80

Паспорт

от

Наименование предприятия: ООО «ПК УРАЛ»

Материал: щебень фр. 5-15 мм, ГОСТ 8267-93

Наименование и адрес потребителя: _____

№ накладной и количество щебня: _____

Щебень пород основного состава (диориты)

Физико-механические показатели

Наименование показателей	Результаты испытаний	Требования ГОСТ 8267-93	
Зерновой состав - полные остатки на ситах, % по массе	20 15 10 5	0,0 8,5 52 92,3	До 0,5 До 10 30-60, допустимо по согласованию до 80% 90-100
Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы, в % по массе	4,3	1 гр. до 10 %	
Содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе В т.ч. глины в комках	0,5 0	Не более 1% 0,25	
Марка по дробимости	1400	1400	
Содержание слабых пород, в % по массе	0	5	
Морозостойкость	F300	300	
Марка по истираемости	И 1	И 1 – И 4	
Устойчивость структуры против всех видов распадов, потери при распаде, в % по массе	0,5	Не более 3	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг	73±15	Не более 370	
Содержание вредных примесей, в % по массе: Массовая доля сульфатов (SO ₃) Массовая доля пирита (FeS ₂) Объемная доля суммы породообразующих минералов (магнетит, гетит, гематит)	0,024 1,150 2,61	До 1,5 До 4,0 До 15,0	
Насыпная плотность, кг /м ³ В сухом состоянии	1620	Не нормируется	
Происхождение породы		Изверженная интрузивная	

Заключение: Песок из отсевов дробления фр.15-20мм (диорит) согласно Протоколу №10-06-03/17 от 14.03.2017г. соответствует I классу строительных материалов, соответствует ГОСТ 8267-93.

Генеральный директор
МП

Тельнов М.И.