



Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ»

ОГРН 1146679000500 ИНН6679043887

620142 г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, оф. 14

Тел/факс (343) 351-00-80

Паспорт

от

Наименование предприятия: ООО ПК «УРАЛ»

Материал: Песок из отсева дробления 0-10, ГОСТ 31424-2010

Наименование и адрес потребителя: _____

№ накладной и количество щебня: _____

Щебень пород основного состава (диориты)

Физико-механические показатели

Наименование показателей	Результаты испытаний	Требования ГОСТ 31424-2010
Зерновой состав - полные остатки на ситах, % по массе Содержание зерен более 10 мм Содержание зерен более 5 мм Полный остаток на сите 0,63 мм Частиц менее 0,16	1 11,82 52,23 14,05	До 2 До 12 Св. 45-65 До 15
Содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе В т.ч. глины в комках	8,48	Не более 10
Марка по дробимости	1400	1400
Морозостойкость	F300	300
Марка по истираемости	И 1	И 1 – И 4
Устойчивость структуры против всех видов распадов, потери при распаде, в % по массе	0,5	Не более 3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг	73±15	Не более 370
Содержание вредных примесей, в % по массе: Массовая доля сульфатов (SO ₃) Массовая доля пирита (FeS ₂) Объемная доля суммы породообразующих минералов (магнетит, гетит, гематит)	0,024 1,150 2,61	До 1,5 До 4,0 До 15,0
Насыпная плотность, кг/м ³ сухом состоянии	1,62	---
Происхождение породы	Изверженная интрузивная	

Заключение: Песок из отсева дробления фр. 0-10 мм (диорит) согласно Протоколу №10-06-03/17 от 14.03.2017 г. соответствует I классу строительных материалов, соответствует ГОСТ 31424-2010.

Генеральный директор

Тельнов М.И.