



Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ»

ОГРН 1146679000500 ИНН6679043887
620142 г.Екатеринбург, ул.Чапаева, д.14/5, оф.14
Тел/факс (343) 351-00-80

Паспорт

от

Наименование предприятия: ООО «ПК УРАЛ»

Материал: щебень фр. 5-20 мм, ГОСТ 8267-93

Наименование и адрес потребителя: _____

№ накладной и количество щебня: _____

Щебень пород основного состава (диориты)

Физико-механические показатели

Наименование показателей	Результаты испытаний	Требования ГОСТ 8267-93
Зерновой состав - полные остатки на ситах, % по массе 25 20 12,5 5	0,0 8,3 49 97,1	До 0,5 До 10 30-60, допустимо по согласованию до 80% 90-100
Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы, в % по массе	5,3	1 гр. до 10 %
Содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе В т.ч. глины в комках	0,5 0	Не более 1% 0,25
Марка по дробимости	1400	1400
Содержание слабых пород, в % по массе	0	5
Морозостойкость	F300	300
Марка по истираемости	И 1	И 1 – И 4
Устойчивость структуры против всех видов распадов, потери при распаде, в % по массе	0,5	Не более 3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг	73±15	Не более 370
Содержание вредных примесей, в % по массе: Массовая доля сульфатов (SO ₃) Массовая доля пирита (FeS ₂) Объемная доля суммы породообразующих минералов (магнетит, гетит, гематит)	0,024 1,150 2,61	До 1,5 До 4,0 До 15,0
Насыпная плотность, кг /м ³ В сухом состоянии	1640	Не нормируется
Происхождение породы		Изверженная интрузивная

Заключение: Песок из отсевов дробления фр.5-20мм (диорит) согласно Протоколу №10-06-03/17 от 14.03.2017г. соответствует I классу строительных материалов, соответствует ГОСТ 8267-93.

Генеральный директор
МП

Тельнов М.И.